

## 専用接着剤・副資材一覧表

タイプ 仕様・規格	ウレタン樹脂系 一成分形耐水接着剤	エポキシ樹脂系 二成分形耐水接着剤	ウレタン樹脂系 一成分形耐水接着剤
商品名	<b>タキボンド#607</b>	<b>タキボンド#601</b>	<b>タキボンド#701 低臭タイプ</b>
			
特 徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>●一液のため、作業性が良い。</li> <li>●耐水性に優れている。</li> <li>●夏用・冬用があり、通年で作業性が良好。</li> <li>●ウレタン系塗膜防水材料に対して接着性が非常に良い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●二液混合が必要。</li> <li>●耐水性に非常に優れている。</li> <li>●夏用・冬用があり、通年で作業性が良好。</li> <li>●多種類の下地材質に対し接着性が良い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●低臭タイプ。</li> <li>●一液のため、作業性が良い。</li> <li>●耐水性に優れている。</li> <li>●夏用・冬用があり、通年で作業性が良好。</li> </ul>
標準使用量 <sup>※1</sup>	モルタル下地の場合:300~400g/m <sup>2</sup>		
	5m <sup>2</sup> /(2kg) 25m <sup>2</sup> /(10kg) 45m <sup>2</sup> /(18kg)	22m <sup>2</sup> /(9kgセット) 45m <sup>2</sup> /(18kgセット)	45m <sup>2</sup> /(16kg)
オープンタイム <sup>※1</sup> (20℃)	20~30分 (プラスチック除く)	30~40分 (プラスチック除く)	30~40分 (プラスチック除く)
張り付け可能時間 <sup>※1</sup> (20℃)	40~50分 (プラスチック除く)	60~70分 (プラスチック除く)	50~70分 (プラスチック除く)
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●非吸水下地では接着剤の塗布量を少なくするか、もしくはオープンタイムを長く取ってください。</li> <li>●5℃以下(気温・下地)では硬化しませんので、使用しないでください。</li> <li>●<b>火気厳禁</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●主剤・硬化剤を1:1(重量比)の割合で十分に攪拌してください。</li> <li>●下地上で直接混合しないでください。</li> <li>●5℃以下(気温・下地)では硬化しませんので、使用しないでください。</li> <li>●接着剤の選定は、ウレタン系塗膜防水材料の種類によって本来の接着強度が発揮できない場合がありますので、営業担当者への確認をしてください。</li> <li>●<b>火気厳禁</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●巻き上げ施工は行えません。(平場専用)</li> <li>●非吸水下地では接着剤の塗布量を少なくするか、もしくはオープンタイムを長く取ってください。</li> <li>●5℃以下(気温・下地)では硬化しませんので、使用しないでください。</li> <li>●<b>火気厳禁</b></li> </ul>
保 管	直射日光、雨水を避け、換気の良い場所 (5~35℃:多湿を避ける)		
規 格	2kg・10kg・18kg (クシ目ゴテ付)	9kgセット・18kgセット (クシ目ゴテ付)	16kg (クシ目ゴテ付)
価 格	<b>9,000円/2kg缶</b> <b>15,500円/10kg缶</b> <b>26,500円/18kg缶</b>	<b>16,000円/9kgセット</b> <b>31,000円/18kgセット</b>	<b>33,000円/16kg缶</b>
受注条件	1缶以上	1缶以上	1缶以上
同一場所の貯蔵限度 <sup>※2</sup>	2kg 499缶 10kg 99缶 18kg 55缶 第2類引火性固体	9kg 26セット 18kg 13セット 第4類第1石油類	指定可燃物 (可燃性液体類)
区 分	F☆☆☆☆ JIS A 5536	F☆☆☆☆ JIS A 5536	F☆☆☆☆ JIS A 5536

※1 標準使用量・オープンタイム・張り付け可能時間について

・記載内容は代表的な数値であり、あくまで目安です。製品の種類や下地の状態、温湿度によって変動いたしますのでご注意ください。  
・詳細につきましては各製品の施工方法に記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。

※2 同じ場所に数種類を保管する場合は記載の数量とは異なりますので、所轄消防署へご確認をお願いします。

試験データ  
P.196

法規関連  
P.218

工法・下地  
P.229

施工手順  
P.247

接着剤・  
副資材  
P.314

副資材  
品番一覧  
P.328

メンテナンス  
注意  
P.333