

専用接着剤・副資材一覧表

タイプ 仕様・規格	ウレタン樹脂系 段鼻充填用接着剤	ウレタン樹脂系 一成分形プライマー	軟質塩化ビニル樹脂系 床溶接棒
商品名	タキボンド#650	タキボンド#625	タキストロン床溶接棒
特 徴	<ul style="list-style-type: none"> ●タキステップと階段段鼻部の隙間を充填接着する。 ●カートリッジ形なので、塗布が容易。 	<ul style="list-style-type: none"> ●下地に塗布する事によって接着性を向上させる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●熱風溶接機で熱溶接することで強い着強度が発現。
標準使用量※1	9m/(本) ※約6~7mm径で塗布した場合	4㎡/(400g)	_____
オープンタイム※1 (20℃)	_____	20~30分	_____
張り付け可能時間※1 (20℃)	20分	8時間	_____
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●タキステップと下地との隙間を埋めるための充填接着剤ですので、他の用途へは使用しないでください。 ●鉄骨階段や塗り床下地に使用する場合はタキボンド#625でプライマー処理してから使用してください。 ●5℃以下(気温・下地)では硬化しませんので、使用しないでください。 ●火気厳禁 	<ul style="list-style-type: none"> ●ハケで均一に塗布してください。 ●塗布面を汚さないでください。 ●下地の種類によっては必要になる場合があります。営業担当者にご確認の上、別売品を購入してください。 ●5℃以下(気温・下地)では硬化しませんので、使用しないでください。 ●火気厳禁 	<ul style="list-style-type: none"> ●継目にU字溝を設けてから熱風溶接を行ってください。 ●接着剤が硬化してから熱風溶接を行ってください。 ●プラスチックMJを使用する場合は品番:YJ(φ4.5mm×30m巻)を使用してください。(Y-と長さが異なり、5mm用ノズルが必要となりますのでご注意ください。)
保 管	直射日光、雨水を避け、換気の良い場所 (5~35℃:多湿を避ける)		
規 格	2本入・320ml/本 (カートリッジ入り)	400g	品番:Y-(φ3.5mm×50m巻) 品番:YJ(φ4.5mm×30m巻)
価 格	4,250円/ケース	タキロンマテックス(株)へ お問い合わせください	タキロンマテックス(株)へ お問い合わせください
受注条件	1ケース以上	1缶以上	1巻以上
同一場所の貯蔵限度※2	6460本 指定可燃物 (可燃性固体類)	475缶 第4類第1石油類	_____
区 分	JAIA F☆☆☆☆	_____	_____

※1 標準使用量・オープンタイム・張り付け可能時間について

・記載内容は代表的な数値であり、あくまで目安です。製品の種類や下地の状態、温湿度によって変動いたしますのでご注意ください。
・詳細につきましては各製品の施工方法に記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。

※2 同じ場所に数種類を保管する場合は記載の数量とは異なりますので、所轄消防署へご確認をお願いします。

試験データ
P.196

法規関連
P.218

工法・下地
P.229

施工手順
P.247

接着剤・
副資材
P.314

副資材
品番一覧
P.328

メンテナンス
注意
P.333