

ポリカナミイタ



品種 鉄板大波(76波) (JIS規格なし) 山数:10.5 働き幅:約684mm



ピッチ:約76mm
幅:798mm(働き幅:約684mm)
※重ね代:1.5山
谷深さ:18mm(山数:10.5)

610(クリア)



全光線
透過率
約90%

650(クリアマット)



全光線
透過率
約90%

770(オパール)



全光線
透過率
約43%

品名	サイズ(尺)	長さ×幅(mm)	厚さ(mm)	梱包数	メーカー希望 設計価格	商品コード		
						610(クリア)	650(クリアマット)	770(オパール)
PCナミ76R	6	1820×798	1.0	10	お問い合わせください	225663	227636	225670
	7	2120×798				225762	227735	225779
	8	2420×798				225861	227834	225878
	9	2730×798				225960	227933	225977
	10	3030×798				225069	227032	225076
	特注対応品(長さ)			—	お問い合わせください	特寸カット	特寸カット	特寸カット

品種 スレート小波(63波)

(JIS規格なし)
山数:11.5 働き幅:約630mm



ピッチ:約63mm
幅:720mm(働き幅:約630mm)
※重ね代:1.5山
谷深さ:18mm(山数:11.5)

610(クリア)



全光線
透過率
約90%

650(クリアマット)



全光線
透過率
約90%

770(オパール)



全光線
透過率
約43%

810(ブロンズ)



全光線
透過率
約57%

品名	サイズ(尺)	長さ×幅(mm)	厚さ(mm)	梱包数	メーカー希望 設計価格	商品コード			
						610(クリア)	650(クリアマット)	770(オパール)	810(ブロンズ)
PCナミ63R	6	1820×720	1.0	10	お問い合わせください	227605	227629	227643	227612
	7	2120×720				227704	227728	227742	227711
	8	2420×720				227803	227827	227841	227810
	9	2730×720				227902	227926	227940	227919
	10	3030×720				227001	227025	227049	227018
	特注対応品(長さ)			—	お問い合わせください	特寸カット	特寸カット	特寸カット	特寸カット

品種 スレート大波(130波)

(JIS規格なし)
山数:7.5 働き幅:約780mm



ピッチ:約130mm
幅:980mm(働き幅:約780mm)
※重ね代:1.5山
谷深さ:36mm(山数:7.5)

610(クリア)



全光線
透過率
約90%

650(クリアマット)



全光線
透過率
約90%

770(オパール)



全光線
透過率
約43%

品名	サイズ(尺)	長さ×幅(mm)	厚さ(mm)	梱包数	メーカー希望 設計価格	商品コード		
						610(クリア)	650(クリアマット)	770(オパール)
PCナミ130R	6	1820×980	1.5	5	お問い合わせください	237659	237628	237642
	7	2120×980				237758	237727	237741
	8	2420×980				237857	237826	237840
	9	2730×980				237956	237925	237949
	10	3030×980				237963	237932	—
	特注対応品(長さ)			3	お問い合わせください	特寸カット	特寸カット	特寸カット

繊維強化セメント波板のカット及び穴あけにより発生する切粉は、高いアルカリ性を示すため、切粉は完全に除去してからポリカ波板と重ねて施工してください。割れやクラックが発生することがあります。